

SCHEMA TECNICA

SYSTEM 52A43 FRENAFILETTI MEDIO

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto di impiego generale adatto per i componenti filettati realizzati con tutti i diversi materiali inclusi quelli cadmiati e zincati. Indicato per la frenatura di dati in genere. Raccomandato per i componenti filettati per i quali è previsto un **eventuale smontaggio** con normali utensili.

Prodotto a media tissotropia. La proprietà tissotropica evita la colatura e consente l'applicazione senza sprechi. Elimina l'uso dei mezzi convenzionali di frenatura come dado, controdado, rosette, grower, dado autobloccanti.

Evita gli allentamenti dovuti a vibrazioni, urti, sbalzi di temperatura. Possiede elevata resistenza all'acqua, oli, carburanti, fluidi idraulici e frigoriferi, gas e vapori. Impedisce la corrosione e il grippaggio. Indicato anche per le superfici leggermente sporche di olio.

Per una frenatura rapida usare il "Primer Rapido AP 724".

- STOCCAGGIO

Validità del prodotto dopo confezionamento in confezione sigillata e conservata a temperatura ambiente : 18 mesi minimo.

- CONFEZIONE

flacone in plastica

Cod. 4704 flacone 10 ml

Cod. 4705 flacone 50 ml

Cod. 4706 flacone 250 ml

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

- | | |
|----------------------------|--------------|
| • Colore | blu |
| • Peso specifico | 1,05 |
| • Viscosità a 25°C (mPa.s) | 1700 - 9000 |
| • Gioco max diametrale | 0,25 mm |
| • Diametro max filetto | M36 |
| • Resist. allo svitamento | |
| (N.m) iniziale | 18 - 23 |
| residua | 9 - 16 |
| • Resist. allo scorrimento | 9 - 13 |
| (N/mm ²) | |
| • Tempo di indurimento | |
| res. alla manipolazione | 10 - 20 min. |
| res. funzionale | 1 - 3 ore |
| res. finale | 24 ore |
| • Temp. di impiego | -55°C +200°C |

Prodotto collaudato secondo le norme DIN 54454

R&D 17.12.2013 rev.1

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

SEDE LEGALE:
VIA SANTENA, 1 - 10029 VILLASTELLONE (TO) ITALY
CAP. SOC. € 20.010.000,00 I.V. - PARTITA IVA 05082750968
COD.FISC. 05082750968
REG.IMP.TORINO 05082750968
R.E.A. DI TORINO 1051229
DIREZIONE COORDINAMENTO EX ART.2497 C.C.
PLI (NETHERLANDS) B.V.

A wholly-owned subsidiary of **PETRONAS**

UFFICI E STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
VIA ANTICA DI CASSANO, 23
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) ITALY
CALL CENTER 02 92436.1
FAX 02 92436306
WWW.AREXONS.IT

